NOTE RELATIVE AI MATERIALI IMPIEGATI

OTTONI E POTABILITÀ
Tutti i pezzi ricavati da stampato seguono la normativa DIN 50930-6 che limita il tenore di piombo della lega sotto il 2,2% - D.M. 174 del 6 Aprile 2004.

NBR
La guarnizione nitrilica è impiegata in sistemi idrotermosanitari con temperature di esercizio da -20°C a +80°C. Ð omologata secondo le normative DIN EN 549 B1-B2 per gas e KTW (1.3.13 D2) per acqua potabile fino a 85°C.

NOTES CONCERNING THE MATERIALS USED

BRASS AND DRINKABLENESS
The fittings made by hot-stamped comply with DIN 50930-6 rule that limits the alloy lead percentage under 2.2% - D. M. 174 of 6th of April 2004.

NBR
The nitrile gasket is used in sanitary systems with operating temperature from -20°C to + 80°C approved by DIN EN 549 B1-B2 gas rule and KTW (1.3.13 D2) rule for drinkable water till 85°C.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLING INSTRUCTIONS

1. Posizionare sul raccordo uno strato di teflon o similare per permettere una migliore tenuta sull'attacco.
2. Verificare che non vi sia eccedenza di materiale aggiunto per prevenire possibili rotture per l'eccessivo serraggio.
3. Collegare il raccordo con il circuito facendo attenzione a non eccedere con il serraggio del pezzo.

1. Place over the fitting a Teflon or similar coat in order to obtain a better tightness on the coupling.
2. Please check if there is not a surplus of above-mentioned coat in order to prevent possible breakings caused by excessive clamping.
3. Connect the fitting with the circuit. Pay attention to not exceeding in fitting clamping.